

Dénomination générale	Autres dénominations	Origine	Classification	Densité	Couleur	Propriétés caractéristiques	Usages
Epicéa	Faux sapin - Sapin de Norvège – Pesse	Amérique. Montagnes Europe centrale	Résineux	0,33 à 0,60	Blanc rougeâtre clair	Tendre odeur résineux	Charpente, menuiserie, Pâte à papier, lamé de bois. Lutherie
Erable	Sycomore - Faux platane	Europe - Angleterre- Etats Unis - Canada	Bois blancs durs	0,57 à 0,74	Blanc jaunâtre	Dur comme le charme	Ebénisterie. Placage. Bois de tonnage. Jantes de cycles
	Erable à feuillus d'obier. Tyard	Forêts de montagnes	id	0,66 à 0,79	Rose clair		Menuiserie. Tours. Sabotage de luxe
	Erable champêtre. Auriole, Ausirole	Europe	id	0,59 à 0,81	Blanc jaunâtre ou rougeâtre	Tenace. Grain fin	Armurerie. Lutherie. Charronnage. Ebénisterie
Tilleul		Europe		0,49 à 0,80	Blanc écru taché de rose	Odeur désagréable, tendre	Charpente de meubles, crayons, allumettes, manches, pâte à papier, sculpture, modelage
Chêne (300 espèces)	Chêne ou à grappes	Vosges		0,65	Plus foncé		
	Chêne chevelu	Asie - Europe (SE)		0,85 à 0,90	Fauve clair rosé	Moins dur que le rouvre	Donne de beaux placages
	Chêne tangia ou des Pyrénées	SO et SE de la France		0,78 à 0,91	Fauve clair	Dur nerveux	Peu estimé. Menuiserie Charronnage
	Chêne vert ou Yeuse	Naturalisé en France - Asie		0,95 à 1,20	Rougeâtre foncé	Très dur. Se polit bien. Ne pourrit pas	Menuiserie, dents d'engrenage
	Chêne rouge d'Amérique	Amérique Europe		0,66	Rougeâtre	Très dur	Menuiserie, ébénisterie
	Chêne blanc d'Amérique	Amérique. Naturalisé en Europe			Rougeâtre	Souple	Convient à la construction de pièces courbes de navires. Menuiserie
	Chêne liège ou surier.	Amérique. Naturalisé en Europe			Rougeâtre	Très lourd	

(*) Bois exotiques

Dénomination générale	Autres dénominations	Origine	Classification	Densité	Couleur	Propriétés caractéristiques	Usages
Dibetou *		Afrique Ouest. Sierra Léone, Angola	Bois tendres exotiques	0,45 à 0,60	Brun gris clair, à reflets dorés	Grain moyennement fin	Ebénisterie
Iroko *	Iroko du Cameroun	Cameroun	Bois durs exotiques	0,95 à 1		Grain assez fin	Employé concurremment au teck
	Iroko de Côte d'Ivoire ou teck d'Afrique	Côte d'Ivoire		0,90 à 0,95		Grain plus grossier que les tecks de l'Inde, très grande résistance	Bois de marine extérieure et charpente. Placage, parquet, escalier
Kosipo *		Guinée, Angola	Bois durs exotiques	0,60 à 0,80	Brun rouge violacé, sombre	Mi dur, mi lourd	Menuiserie de bâtiment. Placage
Acajou *	Acajou de Mahogany (mâle)	Amérique tropicale, et du Sud, Gabon, Antilles, Mexique	Bois durs exotiques	0,56 à 1,04	Rouge, brun clair, fonce en vieillissant	Se polit bien, sans odeur	Ebénisterie, les fourches donnent la ronce d'acajou pour placage
	Cèdre, acajou à planche (femelle)	Amérique, Asie, Cuba et Antilles		0,27 à 0,66	Rouge brunâtre	Odeur légère	Boîte à cigare, intérieur de meubles
	Acajou d'Afrique - Aboudikro	Côte d'Ivoire, Gabon, Guyane		0,625	Rouge saumoné		Ebénisterie et menuiserie de luxe.
Cormier		France	Bois durs feuillus	0,9	Aubier rougeâtre, cœur grisâtre	Résiste aux chocs et aux frottements	Manches d'outils
Wengé *		Du Cameroun au Congo	Bois durs exotiques	0,80 à 0,90	Brun sombre rayé de vine noires	Se colle, se polit, se vernit difficilement	Ebénisterie, placage, parquets

(*) Bois exotiques